


2471WO FRANGISOLE MD

Засенчваща мрежа със средна плътност фабрично произведена от плоско полиетиленово влакно



Ролки: 1,5-2-3-4-6x100 м

Дупки на инч	Меш - мм	Единична маса г/кв.м	Тяга надлъжно напречно N/m		Засенчващ фактор %	Устойчивост на светлина Kly	Стандартен страничен кант	Страничен кант с илици
3	2,4	60	3400	5400	70	400	Не	2

Състав: 100% HD PE U.V устойчив

Това е документ, който няма силата на договор.

Arrigoni Spa
22029 Uggiate Trevano (Como) Italy
Tel. (+39) 031.803.200
Fax. (+39) 031.803.206
<http://www.arrigoni.it>

Допустимост в посочените стойности +/-6%

TECHNICAL PROTECTION TEXTILES
ARRIGONI
1936