

2471WO FRANGISOLE MD

Tessuto ombreggiante medio in bandella. Medium density shading net made of HDPE flat filament.



Rev. 07/11/2005

Rotoli/rolls m. 1,5-2-3-4-6x100

Catenelle x pollice	Maglie x mm	Massa areica g/mq	Trazione Long. Trasv. N/m		Copertura alla luce %	Resistenza alla luce Kly	Rinforzo laterale standard	Rinforzo laterale con asole
Chains per inch	Meshes/mm	Unit mass g/sq.m	Traction Long. Transv. N/m		Light screening factor %	Light resistance Kly	Standard lateral selvages	Lateral selvages with eyelets
3	2,4	60	3400	5400	70	400	No	Due laterali

Composizione/Composition 100% PE HD stabilizzato U.V.

Documento non contrattuale (vedi nota nelle metodologie di prova)

Non contractual document (see note in testing methods)

Arrigoni Spa 22029 Ugiate Trevano (Como) Italy Tel. (+39) 031.803.200

Fax (+39) 031.803.206 Tolleranze sui valori espressi +/- 6% <http://www.arrigoni.it> Tolerance in the expressed values +/- 6%